Technisches Datenblatt



Injektionsmörtel FIS V Zero

 Erstellt:
 19.04.2021
 Überarbeitet:
 09.01.2025
 Druckdatum:
 09.01.2025

 Version:
 3.0
 Seite:
 1 von 3

Produktbeschreibung: kennzeichnungsfreier Injektionsharzmörtel

Farbe: grau

Technische Daten:

| Eigenschaft | Prüfverfahren | Ergebnis |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Beständigkeit | | |
| UV-Einwirkung (Sonnenlicht) | | beständig |
| Temperaturbeständigkeit | | 120 °C |
| Einfluss von Wasser | | beständig |
| Wasseraufnahme | | nach 14 d: 0,8 % |
| Reinigungsmittel | | 1 % Tensidlösung ohne Einfluss |
| Langzeitverhalten (Frost-Tau-Wechsel) | EOTA/ETAG Teil 5 | für Außenanwendung geeignet Dauerhaftigkeit durch Gutachten/Zulassung bestätigt |
| Materialkennwerte | | |
| Schrumpf | | < 0,8 % |
| Shore- Härte A | ISO 868 | nach 60 min: > 80 |
| pH-Wert | | nach 24 h: 7 - 8 (22 °C) |
| Dichte | | 1,6 – 1,8 g/cm ³ |
| | | |
| Verarbeitungseigenschaften | | |
| | Brookfield | |

| Verarbeitungseigenschaften | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Viskosität bei 20 °C | Brookfield (Sp.7) 10 U/min | 200 – 300 Pas |
| Verarbeitungszeit bei 15-20 °C | | 5 min |
| Aushärtezeit 21 °C | | 60 min |
| Lagerfähigkeit | | 18 Monate |

Technisches Datenblatt



Injektionsmörtel FIS V Zero

 Erstellt:
 19.04.2021
 Überarbeitet:
 09.01.2025
 Druckdatum:
 09.01.2025

 Version:
 3.0
 Seite:
 2 von 3

| Chemikalienbeständigkeit | Konzentration [%] | Ergebnis* | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--|--|
| Die Chemikalienbeständigkeit wurde an vollständig ausgehärtetem Produkt nach Einlagerung in das entsprechende Medium anhand optischer Begutachtung und mechanischer Werte ermittelt. | | | | |
| Aceton | 100 | - | | |
| Aceton (in Wasser) | 10 | + | | |
| Ameisensäure | 100 | + | | |
| Ammoniaklösung | 30 | + | | |
| Chlorwasser (Schwimmbad) ¹ | 100 | + | | |
| Dieselkraftstoff | 100 | + | | |
| Essigsäure | > 50 | 0 | | |
| Essigsäure | > 10 | 0 | | |
| Essigsäure | 10 | + | | |
| Ethanol | 100 | + | | |
| Ethylenglykol | 100 | + | | |
| Kraftstoff | 100 | + | | |
| Natriumhydroxid | 25 | + | | |
| Phosphorsäure konz. | 85 | + | | |
| Salzsäure | 25 | + | | |
| Salzsäure | 10 | + | | |
| Schwefelsäure | 75 | + | | |
| Schwefelsäure | 10 | + | | |
| Schwefelsäure (75%) / Phosphorsäure (85%) 10:20 | 100 | + | | |
| Seewasser | 100 | + | | |
| Wasser (demineralisiert) | 100 | + | | |
| Wasser (entionisiert) | 100 | + | | |
| (Schmutz-) Wasser | 100 | + | | |
| Zitronensäure (gesättigte Lösung) | 50 | + | | |

¹ 4,5 mg/l Chlor in Wasser

Technisches Datenblatt



Injektionsmörtel FIS V Zero

 Erstellt:
 19.04.2021
 Überarbeitet:
 09.01.2025
 Druckdatum:
 09.01.2025

 Version:
 3.0
 Seite:
 3 von 3

*Legende:

+ beständig

o bedingt beständig

- nicht beständig